

Nettoyage des blocs

Durant leur histoire, les faces de blocs ont subi des altérations différentes. Nous avons envisagé le nettoyage dans l'intention de donner une homogénéité aux surfaces et permettre une meilleure lecture. Le travail a débuté par les blocs de Ramsès ; l'aspersion d'eau combinée à un nettoyage mécanique avec des éponges et des brosses douces parviennent à éliminer une grande partie des dépôts de terre. Nous avons obtenu de bons résultats hormis sur deux blocs qui ont présenté des efflorescences salines après le séchage. Celles-ci ont été éliminées avec des moyens mécaniques. Les fragments font l'objet d'un contrôle afin de voir leur évolution. Pour des questions pratiques, le dessalement par immersion n'est pas envisageable et nous avons des doutes quant à l'efficacité d'un dessalement par compresses. Le sujet est en cours d'étude.

En ce qui concerne les blocs de Touy, après leur assemblage la différence d'aspect de surface est clairement apparue. A ce jour, nous avons réalisé des essais de nettoyage à l'aide de brosses à sec et à l'eau, par microabrasion. Ces méthodes sont en cours d'évaluation ; le nettoyage aura lieu après l'intervention des travaux de taille et de sculpture.




Nettoyage d'un bloc avec de l'eau et une éponge



Bloc de Ramsès



Bloc de Ramsès II (R4) après la restauration



Altérations sur la sculpture de Touy