

## Réintégration des lacunes

Une fois les blocs déplacés, nous avons commencé la réintégration des grandes lacunes, des joints et des grandes fissures avec un mortier à base de chaux hydraulique et de granite concassé de granulométries différentes. L'élimination de la chaux en surface, en l'épongeant, permet de faire apparaître le grain et d'obtenir une surface dont la couleur et la texture sont proches du granite. Cette phase est en cours de réalisation.



Application du mortier à base de chaux et granite sur la sculpture de Touy



Résultat final



Détail du mortier à base de chaux et granite